

いわき地区生コンクリート協同組合 混合試験 各工場 配合表一覧

配合	区分	実施日	プラント名	配合表 kg/m ³					水セメント比 (%)	細骨材率 (%)
				セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤		
42-12-20 N (高性能AE減水剤)	北	2021年11月19日	根本興産(株)四倉常磐生コン	416	164	694	1061	3.74	39.5	40.8
			共和アサノコンクリート(株)	432	168	712	1010	3.89	38.9	42.5
			(株)磯上商事大和コンクリート工場	377	158	779	1026	3.02	42.0	44.5
	南	2021年11月18日	常磐生コン(株)常磐生コン	418	165	689	1065	3.76	39.5	40.6
			(株)磯上商事いわきレミコン工場	377	158	779	1026	3.02	42.0	44.5
			新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	390	160	769	1010	3.51	41.0	44.3

配合	区分	実施日	プラント名	配合表 kg/m ³					水セメント比 (%)	細骨材率 (%)
				セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤		
30-15-20 N	北	2021年12月22日	根本興産(株)四倉常磐生コン	368	171	803	969	3.31	46.5	46.6
			共和アサノコンクリート(株)	352	177	836	924	3.52	50.4	48.6
			(株)磯上商事大和コンクリート工場	322	161	857	983	2.57	50.0	48.0
	南	2021年12月10日	常磐生コン(株)常磐生コン	362	168	769	1021	3.62	46.5	44.3
			(株)磯上商事いわきレミコン工場	322	161	857	983	2.57	50.0	48.0
			新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	361	177	784	972	2.89	49.0	45.8

配合	区分	実施日	プラント名	配合表 kg/m ³					水セメント比 (%)	細骨材率 (%)
				セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤		
27-12-20 BB	北	2021年12月22日	根本興産(株)四倉常磐生コン	322	159	836	996	2.90	49.5	47.0
			共和アサノコンクリート(株)	332	168	798	994	3.32	50.7	45.6
			(株)磯上商事大和コンクリート工場	339	166	784	1018	2.71	49.0	44.9
	南	2021年12月10日	常磐生コン(株)常磐生コン	316	156	803	1049	3.16	49.5	44.7
			(株)磯上商事いわきレミコン工場	339	166	784	1018	2.71	49.0	44.9
			新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	331	169	789	1002	3.31	51.0	45.2

いわき地区生コンクリート協同組合 混合試験 各工場 材料表一覧

配合	工場名	セメント	水	細骨材(産地)	粗骨材(産地)	混和剤
42-12-20 N (高性能AE減水剤)	根本興産(株)四倉常磐生コン	日立セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターグレニウムSP8SV
	共和アサノコンクリート(株)	太平洋セメント(株)	上水道水・上澄水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターグレニウムSP8SV
	(株)磯上商事大和コンクリート工場	太平洋セメント(株)	地下水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSF500S
	常磐生コン(株)常磐生コン	日立セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターグレニウムSP8SV
	(株)磯上商事いわきレミコン工場	UBE三菱セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSF500S
	新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	UBE三菱セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターグレニウムSP8SV

配合	工場名	セメント	水	細骨材(産地)	粗骨材(産地)	混和剤
30-15-20 N	根本興産(株)四倉常磐生コン	日立セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターポリード15L
	共和アサノコンクリート(株)	太平洋セメント(株)	上水道水・上澄水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターポゾリス78S
	(株)磯上商事大和コンクリート工場	太平洋セメント(株)	地下水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSV10
	常磐生コン(株)常磐生コン	日立セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターポリード15L
	(株)磯上商事いわきレミコン工場	UBE三菱セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSV10
	新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	UBE三菱セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターポゾリス78S

配合	工場名	セメント	水	細骨材(産地)	粗骨材(産地)	混和剤
27-12-20 BB	根本興産(株)四倉常磐生コン	日立セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターポリード15L
	共和アサノコンクリート(株)	太平洋セメント(株)	上水道水・上澄水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターポゾリス78S
	(株)磯上商事大和コンクリート工場	太平洋セメント(株)	地下水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSV10
	常磐生コン(株)常磐生コン	日立セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	マスターポリード15L
	(株)磯上商事いわきレミコン工場	UBE三菱セメント(株)	上水道水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市好間町)	フローリックSV10
	新菱カイハツ生コン(株)磐城工場	住友大阪セメント(株)	工業用水	山砂(いわき市大久町)	碎石(いわき市四倉町)	マスターポゾリス78S